

OK Pipeweld 6010 Plus

No Long Description Available.

Classificações	AWS/ASME SFA 5.1 : E6010
Aprovações	AWS /ASMESFA 5.1 E6010 FBTS E6010 ABS E6010

As aprovações são baseadas em cada unidade de produção. Para mais informações, contate a ESAB.

Propriedades Típicas de Tensão

Condição	Resistência à Tração	Alongamento
Como Soldado	470-500 MPa	28-33 %

Teste Charpy

Condição	Temperatura de Teste	Valor de Impacto
Como Soldado	-30 °C	40 - 60 J

Deposição

Diâmetro	Corrente	Tensão
2.5 mm	60-80 A	22-28 V
3.25 mm	75-130 A	22-28 V
4.00 mm	100-190 A	22-28 V
5.00 mm	160-240 A	22-28 V