

## OK 22.50

No Long Description Available.

<b>Classificações</b>	AWS/ASME SFA 5.1 : E6010
<b>Aprovações</b>	AWS / ASME SFA 5.1 E 6010

As aprovações são baseadas em cada unidade de produção. Para mais informações, contate a ESAB.

### Propriedades Típicas de Tensão

Condição	Resistência à Tração	Alongamento
Como Soldado	490-520 MPa	22-24 %

### Teste Charpy

Condição	Temperatura de Teste	Valor de Impacto
Como Soldado	-30 °C	30 - 50 J

### Deposição

Diâmetro	Corrente	Tensão
2.5 mm	70-85 A	23-28 V
3.25 mm	80-140 A	23-28 V
4 mm	100-185 A	23-28 V
5 mm	140-255 A	23-28 V