

OK Pipeweld 8010 Plus

No Long Description Available.

Classificações	AWS/ASME SFA 5.5 : E8010-P1
Aprovações	ASME SFA 5.5 E8010-P1 FBTS E8010-P1 ABS E8010-P1

As aprovações são baseadas em cada unidade de produção. Para mais informações, contate a ESAB.

Propriedades Típicas de Tensão

Condição	Resistência à Tração	Alongamento
Como Soldado	600-650 MPa	20-24 %

Teste Charpy

Condição	Temperatura de Teste
Como Soldado	-30 °C

Deposição

Diâmetro	Corrente	Tensão
3.25 mm	65-120 A	25-30 V
4 mm	90-180 A	25-30 V
5 mm	150-240 A	25-30 V