

## OK Pipeweld 7010 Plus

No Long Description Available.

<b>Classificações</b>	AWS/ASME SFA 5.5: E7010-P1
<b>Aprovações</b>	ASME SFA 5.1 E7010-P1 FBTS E7010-P1 ABS E7010-P1

As aprovações são baseadas em cada unidade de produção. Para mais informações, contate a ESAB.

### Propriedades Típicas de Tensão

Condição	Resistência à Tração	Alongamento
Como Soldado	530-600 MPa	23-25 %

### Teste Charpy

Condição	Temperatura de Teste	Valor de Impacto
Como Soldado	-30 °C	45 - 60 J

### Deposição

Diâmetro	Corrente	Tensão
3.25 mm	65-120 A	25-30 V
4 mm	90-180 A	25-30 V
5 mm	150-240 A	25-30 V