

## OK Pipeweld 9010 Plus

No Long Description Available.

<b>Classificações</b>	AWS/ASME SFA 5.5: E9010-P1
<b>Aprovações</b>	ASME SFA 5.5 E9010-P1 FBTS E9010-P1

As aprovações são baseadas em cada unidade de produção. Para mais informações, contate a ESAB.

### Propriedades Típicas de Tensão

Condição	Resistência à Tração	Alongamento
Como Soldado	660-710 MPa	19-23 %

### Teste Charpy

Condição	Temperatura de Teste	Valor de Impacto
Como Soldado	-30 °C	30 - 40 J

### Deposição

Diâmetro	Corrente	Tensão
3.25 mm	65-120 A	25-30 V
4 mm	90-180 A	25-30 V
5 mm	150-240 A	25-30 V