

OK 73.03



No Long Description Available.

Classificações	AWS/ASME SFA 5.5 : E7018-W1
Aprovações	AWS / ASME SFA 5.5 E 7018 - W1

As aprovações são baseadas em cada unidade de produção. Para mais informações, contate a ESAB.

Corrente de Soldagem	DC+, AC
Tipo da Liga	Cr-Cu
Tipo de Revestimento	Basic

Propriedades Típicas de Tensão

Condição	Limite de Escoamento	Resistência à Tração	Alongamento
AWS			
Como Soldado	500 MPa	570 MPa	26 %

Teste Charpy

Condição	Temperatura de Teste	Valor de Impacto
Como Soldado	-18 °C	80 - 120 J
Como Soldado	-29 °C	60 - 90 J

Deposição

Diâmetro	Corrente	Tensão
2.5 mm	90-110 A	23-26 V
3.25 mm	95-140 A	23-26 V
4 mm	140-190 A	23-26 V
5 mm	190-250 A	23-26 V