

OK 75.65

No Long Description Available.

Classificações	AWS/ASME SFA 5.5: E10018-G
Aprovações	AWS / ASME SFA 5.5 E 10018-G

As aprovações são baseadas em cada unidade de produção. Para mais informações, contate a ESAB.

Propriedades Típicas de Tensão

Condição	Resistência à Tração	Alongamento
Como Soldado	740-840 MPa	18-22 %

Deposição

Diâmetro	Corrente	Tensão
3.25 mm	70-130 A	21-24 V
4 mm	100-175 A	21-24 V
5 mm	175-245 A	21-24 V