

OK Tigrod 22.09

No Long Description Available.

Classificações	AWS/ASME SFA 5.9 : ER2209 EN ISO 14343 : W 22 9 3 NL
Aprovações	AWS / ASME SFA 5.9 ER2209 EN ISO 14343 W 22 9 3 NL VdTUV 05519 (IT) VdTUV 06282 (FP)

As aprovações são baseadas em cada unidade de produção. Para mais informações, contate a ESAB.

Teste Charpy

Condição	Temperatura de Teste	Valor de Impacto
100% Ar		
Como Soldado	20 °C	100 J
Como Soldado	-20 °C	85 J
Como Soldado	-60 °C	60 J