

OK Tubrod 75

No Long Description Available.

Classificações	
	ASME SFA-5.20 : E71T-5C(M) ASME SFA-5.20 : E491T-5C (M)

Teste Charpy		
Condição	Temperatura de Teste	Valor de Impacto
100% CO2		
Como Soldado	-40 °C	90 J
80% Ar 20% CO2		
Como Soldado	-40 °C	50 J