

OK Tubrod 81 B2

No Long Description Available.

Classificações	AWS/ASME SFA 5.36: E81T1-C1AZ-B2
Aprovações	AWS/ASME SFA 5.36 E81T1-C1AZ-B2

As aprovações são baseadas em cada unidade de produção. Para mais informações, contate a ESAB.

Propriedades Típicas de Tensão

Condição	Limite de Escoamento	Resistência à Tração	Alongamento
Como Soldado	590 MPa	650 MPa	25 %

Deposição

Diâmetro	Corrente	Tensão	Taxa de Deposição	Eficiência
1.2 mm	150 A	28 V	1.9 kg/h	87 %
1.2 mm	210 A	29 V	2.85 kg/h	87 %
1.2 mm	250 A	30 V	3.85 kg/h	88 %
1.2 mm	290 A	33 V	4.85 kg/h	88 %
1.2 mm	330 A	34 V	5.75 kg/h	90 %
1.6 mm	190 A	27 V	2.75 kg/h	87 %
1.6 mm	300 A	30 V	4.6 kg/h	87 %
1.6 mm	365 A	33 V	5.6 kg/h	88 %
1.6 mm	410 A	33 V	6.35 kg/h	89 %
1.6 mm	450 A	33 V	7.3 kg/h	90 %
1.6 mm	500 A	39 V	9.11 kg/h	90 %