

OK Tubrod 409 Ti Ultra

No Long Description Available.

Classificações	AWS/ASME SFA 5.9 : EC 409
Aprovações	ASME/SFA-5.9 EC 409

As aprovações são baseadas em cada unidade de produção. Para mais informações, contate a ESAB.

Propriedades Típicas de Tensão

Condição	Limite de Escoamento	Resistência à Tração	Alongamento
Como Soldado	400 MPa	515 MPa	32 %

Deposição

Diâmetro	Corrente	Tensão	Taxa de Deposição	Eficiência
1.2 mm	150 A	28 V	1.8 kg/h	92 %
1.2 mm	250 A	29 V	3.63 kg/h	93 %
1.2 mm	350 A	32 V	5.75 kg/h	94 %